



Mennige



1. Produktbeschreibung

Extrem rostschützende Grundierung für direkte Anwendung auf unbehandeltem und verrostetem Eisen und Stahl. Auf Lösungsmittelbasis. Überstreichbar mit Hammerite Metall-Schutzlack und mit den gängigsten Lacken.

Anwendungsbereich

Anzuwenden auf unbehandeltem und verrostetem Eisen und Stahl. Nicht geeignet für Nichteisenmetalle. Ideal für Maschinen, Zaungitter, Stadtmobiliar, strukturierte Stahlarbeiten, Gusseisen ...
Für innen und außen.

Eigenschaften

Dauerhafter Schutz. Ausgezeichnete Haftung. Extrem hoher Rostschutz.
Durchdringt und stabilisiert bestehenden Rost. Erzeugt eine Sperre, um Rost vorzubeugen.

Farben

Rotbraun

Gebindegrößen

0,5 l

Eisenmetall

Lösen Rost oder abblätternde Farbe mit einer Drahtbürste oder Schleifpapier entfernen. Schmutz und Staub mit Hammerite Metallentfetter entfernen. Mit klarem Wasser abwaschen und trocknen lassen.

Flächen mit Altanstrichen

Mit Hammerite Metallentfetter entfetten. Leicht anschleifen.

3. Anwendung des Produkts

Vor der Anwendung mindestens 2 Minuten gut durchrühren.

Verarbeitungstemperatur zwischen 10 °C und 25 °C.

Gebrauchsfertiges Produkt.

1 bis 2 Schichten mit Pinsel oder Rolle auftragen. Die Mindesttrockenzeit zwischen zwei Schichten beträgt 6 Stunden. Das Produkt kann aufgesprüht werden. Bitte setzen Sie sich für nähere Auskünfte mit uns in Verbindung.

Überstreichbar mit Hammerite Metall-Schutzlack und mit den gängigsten Lacken.

Ergiebigkeit

12 m²/Liter/Schicht

Trockenzeit

Staubtrocken: 2 Stunden

Überstreichbar mit sich selbst: 6 Stunden

Überstreichbar mit Hammerite Metall-Schutzlack und mit den gängigsten Lacken. 24 Stunden

Reinigung

Werkzeug reinigen und Spritzer entfernen nur mit Hammerite Verdünner & Pinselreiniger.

4. Sicherheit und Lagerung

Sicherheit

Entzündlich. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Abfall nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Leere Dosen und (Farb-)Reste als Sondermüll entsorgen.

VOC-Gehalt

Dieses Produkt enthält maximal 499 g/l VOC. EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kategorie A/i):500 g/l (2010).

Lagerung

Dose wieder dicht verschließen. Frostfrei aufbewahren.

Dieses technische Datenblatt, Stand 1. Juli 2014, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngeren Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32

(0)800.32.000

Bei Vergiftungen bitte sofort das Antigiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32

(0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32

(0)2.254.22.11

AkzoNobel