



## Direkt auf Rost Metall- Schutzlack Seidenglanz – Spray



### 1. Produktbeschreibung

Dekorativer Rostschutzlack auf Lösungsmittelbasis.

#### Anwendungsbereich

Geeignet für alle Metallarten. Anwendung außen und innen.  
Kann direkt auf Eisenmetalle aufgetragen werden. Bei Anwendung auf Nichteisenmetallen zuerst mit Hammerite Nichteisenmetall-Grundierung vorbehandeln.

#### Eigenschaften

Direkt auf Rost: ohne Primer oder Grundierung (bei Eisenmetallen). Schnell trocknend. 8 Jahre Schutz. Stoppt den Rostvorgang. Witterungsbeständig.

#### Finish

Seidenglanz.

#### Farben

Schwarz, Silbergrau

#### Gebindegrößen

0,4 l

### 2. Vorarbeiten

#### Eisenmetall

Lösen Rost oder abblätternde Farbe mit einer Drahtbürste oder Schleifpapier entfernen. Schmutz und Staub mit Hammerite Metallentfetter entfernen. Mit klarem Wasser abwaschen und trocknen lassen. Tief eingefressene Rostflecken können für einen noch haltbareren Rostschutz mit Hammerite Nr. 1 Anti-Rost-Grundierung vorbehandelt werden.

#### Nichteisenmetalle (Zink, Aluminium, verzinktes Metall usw.)

Mit Hammerite Nichteisenmetall-Grundierung vorbehandeln.

### Flächen mit Altanstrichen

Hammerite Metall-Schutzlack als Test zuerst auf einer kleinen Fläche auftragen und 1 Stunde trocknen lassen. Kommt es zu keiner Reaktion, kann Hammerite Metall-Schutzlack direkt aufgetragen werden. Andernfalls müssen die Altanstriche zuerst entfernt werden, bevor Hammerite Metall-Schutzlack aufgetragen werden kann.

## 3. Anwendung des Produkts

Spraydose vor Gebrauch mindestens 2 Stunden auf Zimmertemperatur kommen lassen. Spraydose vor Gebrauch mindestens 3 Minuten schütteln.

Verarbeitungstemperatur zwischen 10 °C und 25 °C.

In dünnen, gleichmäßigen Schichten aus einem Abstand von ca. 30 cm auftragen. Nicht zu viel Farbe auf einmal auftragen, um zu vermeiden, dass sich Tropfnasen bilden.

Für einen optimalen Rostschutz 4 bis 5 Schichten auftragen (= 100 Mikron).

Darauf achten, dass alle Ränder und Ecken ausreichend bedeckt sind.

### Ergiebigkeit

0,5 m<sup>2</sup>/400 ml

### Trockenzeit

Staubtrocken: 15 bis 30 Minuten.

Überstreichbar: Zwischen 15 Minuten und 3 Stunden

### Reinigung

Werkzeug reinigen und Spritzer entfernen nur mit Hammerite Verdünner & Pinselreiniger.

## 4. Sicherheit und Lagerung

### Sicherheit

Entzündlich. Von Zündquellen fernhalten.

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Leere Verpackungen und (Farb-)Reste als Sondermüll entsorgen.

### Nach der Verwendung

Sofort nach Verwendung die Spraydose umdrehen und so lange sprühen, bis nur noch Treibgas austritt. Das ist wichtig, um einem Verstopfen des Ventils vorzubeugen.

### Lagerung

An einem gut gelüfteten Ort geschützt vor Frost und direkter Sonnenbestrahlung aufbewahren. Keinen Temperaturen über 50 °C aussetzen.

Dieses technische Datenblatt, Stand 1. Juli 2014, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngeren Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000

Bei Vergiftungen bitte sofort das Antigiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32

(0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32

(0)2.254.22.11

