



Nichteisenmetall-Haftgrund



1. Produktbeschreibung

Haftgrund auf Wasserbasis, Geeignet für Nichteisenmetalle.
Überstreichbar mit Hammerite Metall-Schutzlack und mit den gängigsten Lacken.

Anwendungsbereich

Geeignet für Nichteisenmetalle wie Aluminium, verzinktes Metall, Edelstahl, Chrom, Kupfer und Zink. Innen und außen anwendbar.

Eigenschaften

Ausgezeichnete Haftung Schnell trocknend. Dauerhafter Schutz. Geruchsarm.

Farben

Grau

Gebindegrößen

0,5 l

2. Vorarbeiten

Neue Nichteisenmetalle

Lose Oxidationsspuren oder abblätternde Farbe mit einer Drahtbürste oder Schleifpapier entfernen. Schmutz und Staub mit Hammerite Metallentfetter entfernen. Gut mit klarem Wasser abwaschen und trocknen lassen. 1 bis 2 Schichten Hammerite Nichteisenmetall-Primer auftragen.

Flächen mit Altanstrichen

Mit Hammerite Metallentfetter entfetten. Leicht anschleifen.

3. Anwendung des Produkts

Vor Anwendung leicht umrühren.

Verarbeitungstemperatur zwischen 10 °C und 25 °C. Gebrauchsfertiges Produkt.

1 bis 2 Schichten mit Pinsel oder Rolle auftragen. Das Produkt kann unverdünnt aufgesprüht werden.

Überstreichbar mit Hammerite Metall-Schutzlack und mit den gängigsten Lacken.

Ergiebigkeit

16 m²/Liter/Schicht

Trockenzeit

Staubtrocken: 30 Minuten

Überstreichbar: 2 Stunden

Reinigung

Nach der Verwendung mit Wasser und Seife Werkzeug reinigen und Farbspritzer entfernen.

4. Sicherheit und Lagerung

Sicherheit

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Leere Dosen und (Farb-)Reste als Sondermüll entsorgen.

VOC-Gehalt

Dieses Produkt enthält maximal 20 g/l VOC. EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kategorie A/i):140 g/l (2010).

Lagerung

Dose wieder dicht verschließen. Frostfrei aufbewahren.

Dieses technische Datenblatt, Stand 1. Juli 2014, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngeren Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000

Bei Vergiftungen bitte sofort das Antigiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32

(0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32

(0)2.254.22.11

