



Heizkörperlack



1. Produktbeschreibung

Dekorativer Rostschutzlack auf Wasserbasis.

Anwendungsbereich

Zur Verwendung im Haus. Speziell für Heizkörper und Warmwasserleitungen.

Eigenschaften

Geruchsarm und schnelltrocknend. Verschleißfest und wärmebeständig. Vergilbt nicht.

Finish

Leichter Seidenglanz.

Farben

Weiß, RAL 9001, RAL 9010

Gebindegrößen

0,25 l, 0,75 l

2. Vorarbeiten

Achten Sie darauf, dass der Heizkörper vollständig abgekühlt ist, bevor Sie beginnen.

Glatte gestrichene Oberflächen in gutem Zustand

Schmutz und Staub mit Hammerite Metallentfetter entfernen. Gut mit klarem Wasser abwaschen und trocknen lassen.

Leicht anschleifen.

Eisenmetall

Lose Farbe und losen Rost mit einer Drahtbürste oder Schleifpapier entfernen. Schmutz und Staub mit Hammerite Metallentfetter entfernen.

Gut mit klarem Wasser abwaschen und trocknen lassen.

Rostflecken und blankes Metall zuerst mit Hammerite Nr. Antirost-Grundierung behandeln.

Nichteisenmetalle (Zink, Aluminium, Kupfer, verzinktes Metall ...)

Lose Farbe und Oxidationsspuren mit einer Drahtbürste oder Schleifpapier entfernen.
Schmutz und Staub mit Hammerite Metallentfetter entfernen. Gut mit klarem Wasser abwaschen und trocknen lassen.

Mit Hammerite Nichteisenmetall-Grundierung vorbehandeln.

3. Anwendung des Produkts

Vor der Anwendung mindestens 2 Minuten gut durchrühren.

Verarbeitungstemperatur zwischen 10 °C und 25 °C.

Gebrauchsfertiges Produkt.

1 bis 2 Schichten Hammerite Heizkörperlack mit Pinsel oder Rolle auftragen. Das Produkt kann aufgesprüht werden. Bitte setzen Sie sich für nähere Auskünfte mit uns in Verbindung. Achten Sie darauf, dass alle Ränder und Ecken ausreichend bedeckt sind.

Den Heizkörper mindestens 24 Stunden trocknen lassen. Beim ersten Anschalten den Heizkörper langsam auf Temperatur bringen.

Ergiebigkeit

10–12 m²/L

Trockenzeit

Staubtrocken: 30 Minuten.

Überstreichbar: 12 Stunden

Reinigung

Mit Wasser und Seife Werkzeug reinigen und Farbspritzer entfernen.

4. Sicherheit und Lagerung

Sicherheit

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

VOC-Gehalt

Dieses Produkt enthält maximal 35 g/l VOC. EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kategorie A/i): 140 g/l (2010).

Lagerung

Dose wieder dicht verschließen. Frostfrei aufbewahren.

Dieses technische Datenblatt, Stand 1. Juli 2014, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngerer Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000

Bei Vergiftungen bitte sofort das Antigiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32

(0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32

(0)2.254.22.11

