



Rost-Umwandler



1. Produktbeschreibung

Stabilisiert Rost und wandelt ihn in einen festen Untergrund um. Produkt auf Wasserbasis. Dieses Produkt dient als Grundierung für Hammerite Metall-Schutzlack und die gängigsten Lacke.

Anwendungsbereich

Für die Behandlung von verrostetem Eisenmetall. Ideal bei kleinen schadhafte Stellen und Kratzern. Rostumwandelnde Grundierung für Metalloberflächen wie Fahrzeugkarosserien, Maschinen, Geländer und beim Bau verwendeter Stahl. Nicht geeignet für die Anwendung auf Nichteisenmetallen.

Anwendung außen und innen.

Eigenschaften

Hammerite Rost-Umwandler wurde speziell entwickelt, um Rost innerhalb von 15 Minuten in einen festen Untergrund zu verwandeln. Verbessert die Haftung von Endanstrichen.

Farben

Milchartige weiße Flüssigkeit. Nach der Reaktion mit Rost wird das Produkt blauschwarz.

Gebindegrößen

0,25 l

2. Vorarbeiten

Eisenmetall

Lösen Rost oder abblätternde Farbe mit einer Drahtbürste oder Schleifpapier entfernen. Schmutz und Staub mit Hammerite Metallentfetter entfernen. Mit klarem Wasser abwaschen und trocknen lassen. (Hammerite Rost-Umwandler kann auf leicht feuchtes Material aufgetragen werden.)

Das Produkt mit einem Pinsel oder einer Rolle auf die rostigen Teile aufbringen und reichlich auf stark angegriffene Teile sowie in Ecken und an Rändern auftragen. Kontakt mit gestrichenen Teilen vermeiden.

Bei der Reaktion mit Rost verfärbt sich Hammerite Rost-Umwandler blauschwarz. Die Anwendung wiederholen, falls diese Verfärbung nach 1 Stunde noch nicht aufgetreten ist.

Muss vor dem Auftragen von Hammerite Metall-Schutzlack nicht abgewaschen werden.

3. Anwendung des Produkts

Die Dose gut schütteln und die erforderliche Menge in ein Kunststoffgefäß geben.
Das Produkt wie oben beschrieben mit Pinsel oder Rolle auf die verrostete Oberfläche auftragen. Das Produkt kann unverdünnt versprüht werden.

Verarbeitungstemperatur zwischen 10 °C und 25 °C.

Gebrauchsfertiges Produkt.

Reste des bereits gebrauchten Produkts nicht wieder in die Originalverpackung schütten.

Ergiebigkeit

Ca. 20 m²/Liter

Trockenzeit

Staubtrocken: 30 Min.

Überstreichbar: 3 Stunden

Reinigung

Werkzeuge mit Wasser reinigen.

4. Sicherheit und Lagerung

Sicherheit

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Hammerite Rost-Umwandler kann auf Farbflächen und der Haut Verfärbungen verursachen. Sofort mit Wasser abwaschen.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Leere Dosen und (Farb-)Reste als Sondermüll entsorgen.

Lagerung

Behälter wieder dicht verschließen.

Frostfrei aufbewahren.

Dieses technische Datenblatt, Stand 1. Juli 2014, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngeren Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000

Bei Vergiftungen bitte sofort das Antigiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32

(0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32

(0)2.254.22.11

