



# Menie



## 1. Productomschrijving

Extreem roestwerende grondverf voor directe toepassing onbehandeld en verroest ijzer en staal. Op solvent basis. Overschilderbaar met Hammerite Metaallak en de meest voorkomende lakken.

### Toepassingsgebied

Toe te passen op onbehandeld en verroest ijzer en staal. Niet geschikt voor non-ferro metalen. Ideaal voor machines, traliewerk, straatmeubelen, gestructureerd staalwerk, gietijzer,... Voor binnen en buiten.

### Eigenschappen

Duurzame bescherming. Uitstekende hechting Extreem roestwerend. Doordringt en stabiliseert bestaand roest. Creëert een barrière om roest te voorkomen.

### Kleuren

Roodbruin

### Verpakkingen

0.5l

## 2. Voorbereiding ondergrond

### Ferro metalen

Loszittend roest of afbladderende verf verwijderen met een staalborstel of schuurpapier. Vuil en stof verwijderen met Hammerite Metaalontvetter. Naspoelen met zuiver water en laten drogen.

### Reeds geschilderde oppervlakken

Ontvetten met Hammerite Metaalontvetter. Licht opschuren.

### 3. Verwerking van het product

Voor gebruik minimaal 2 minuten goed doorroeren.

Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.

Gebruiksklaar product.

In 1 à 2 lagen aanbrengen met borstel of rol. De minimum droogtijd tussen 2 lagen bedraagt 6 uur.

Het product is verspuitbaar. Contacteer ons voor meer informatie.

Overschilderbaar met Hammerite Metaallak en de meest voorkomende lakken.

#### Rendement

12 m<sup>2</sup>/liter/laag

#### Droogtijd

Stofdroog: 2 uur

Overschilderbaar met zichzelf: 6 uur

Overschilderbaar met Hammerite Metaallak en de meest voorkomende lakken: 24 uur

#### Reiniging

Gereedschap en spatten uitsluitend reinigen met Hammerite Verdunner & Borstelreiniger.

### 4. Veiligheid en bewaring

#### Veiligheid

Ontvlambaar. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet op de gootsteen werpen. Lege blikken en (verf)resten afvoeren als chemisch afval.

#### VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 499 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/i):500 g/l (2010).

#### Bewaring

Blik goed hersluiten.

Vorstvrij bewaren.

Deze technische fiche, op datum van 1 juli 2014 , annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.hammerite.be](http://www.hammerite.be)