



Metaalverniss - Spray



1. Productomschrijving

Transparante en kleurloze metaalverniss op solvent basis die beschermt en verfraait. Ideaal voor de behandeling van kaal metaal zonder het metaaleffect van de ondergrond te verliezen.

Toepassingsgebied

Hammerite Metaalverniss is speciaal ontwikkeld ter bescherming en verfraaiing van metaal. Kan rechtstreeks worden aangebracht op zowel ferro metalen als non-ferro metalen zoals koper, aluminium en verzinkt staal. Geschikt voor binnen en buiten.

Eigenschappen

Direct over roest zonder primer of grondverf. Eenvoudig te verwerken. Verfraait en beschermt. Sneldrogend.

Aspect

Hoogglanzend.

Kleuren

Transparant

Verpakkingen

0.4l

2. Voorbereiding ondergrond

Ferro metalen en non-ferro metalen (koper, aluminium en verzinkt staal)

Loszittend roest of afbladderende verf verwijderen met een staalborstel of schuurpapier. Vuil en stof verwijderen met Hammerite Metaalontvetter. Naspoelen met zuiver water en laten drogen.

Reeds geschilderde oppervlakken

Eerst een proef doen met Hammerite Metaalverniss op een klein oppervlak en 1 uur laten drogen . Als er geen reactie optreedt kan Hammerite Metaalverniss rechtstreeks worden aangebracht. In het andere geval dienen eerst de oude verflagen te worden verwijderd alvorens Hammerite Metaalverniss toe te passen.

3. Verwerking van het product

Spuitbus voor gebruik minimum 2 uur op kamertemperatuur laten komen.

Spuitbus voor gebruik minimaal 3 minuten schudden.

Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.

Aanbrengen in dunne gelijkmatige lagen vanaf circa 30 cm. Niet teveel vernis tegelijkertijd aanbrengen om te vermijden dat deze uitzakt.

Voor een optimale roestbescherming 4 à 5 lagen aanbrengen (= 100 micron).

Ervoor zorgen dat alle randen en hoeken voldoende bedekt zijn.

Rendement

1 m²/400ml

Droogtijd

Stofdroog: 10 minuten

Overschilderbaar: tussen 15 min en 3 uur

Reiniging

Gereedschap en spatten uitsluitend reinigen met Hammerite Verdunner & Borstelreiniger.

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Ontvlambaar. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

Een bescherming voor de ogen / voor het gezicht dragen.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Lege verpakkingen en (verf)resten afvoeren als chemisch afval.

Na gebruik

Direct na gebruik de spuitbus omdraaien en zolang spuiten tot alleen nog drijfgas ontsnapt. Dit is belangrijk om verstopping van het ventiel te voorkomen.

Bewaring

Bewaren op een goed geventileerde plaats, beschermd tegen vorst en direct zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50 °C.

Deze technische fiche, op datum van 1 juli 2014 , annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.hammerite.be