



Non Ferro Metaal Primer



1. Productomschrijving

Watergedragen primer geschikt voor non-ferro metalen.
Overschilderbaar met Hammerite Metaallak en de meest voorkomende lakken.

Toepassingsgebied

Voor non-ferro metalen zoals aluminium, gegalvaniseerd metaal, roestvrij staal, chroom, koper en zink. Binnen en buiten toepasbaar.

Eigenschappen

Uitstekende hechting. Sneldrogend. Duurzame bescherming. Geurarm.

Kleuren

Grijs

Verpakkingen

0.5l

2. Voorbereiding ondergrond

Non-ferro metalen

Loszittend sporen van oxidatie of afbladderende verf verwijderen met een staalborstel of schuurpapier. Vuil en stof verwijderen met Hammerite Metaalontvetter. Goed naspoeien met zuiver water en laten drogen. 1 à 2 lagen Hammerite Non Ferro Metaal Primer aanbrengen.

Reeds geschilderde oppervlakken

Ontvetten met Hammerite Metaalontvetter. Licht opschuren.

3. Verwerking van het product

Voor gebruik licht oproeren.
Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.
Gebruiksklaar product.
Aanbrengen in 1 à 2 lagen met borstel of rol.
Het product is onverdund verspuitbaar.
Overschilderbaar met Hammerite Metaallak en de meest voorkomende lakken.

Rendement

16 m²/liter/laag

Droogtijd

Stofdroog: 30 minuten
Overschilderbaar: 2 uur

Reiniging

Na gebruik gereedschap en verfspatten reinigen met water en zeep.

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Afval niet op de gootsteen werpen. Lege blikken en (verf)resten afvoeren als chemisch afval.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 20 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/i):140 g/l (2010).

Bewaring

Blik goed hersluiten.
Vorstvrij bewaren.

Deze technische fiche, op datum van 1 juli 2014 , annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.hammerite.be