



# Zinkspray



## 1. Productomschrijving

Een hoogwaardige roestwerende metaalbeschermer, op basis van 95% puur zinkpoeder en zinkfosfaat.

### Toepassingsgebied

Voor gebruik binnen en buiten. Geschikt voor het verzinken van alle soorten metaal voor een optimale bescherming tegen roest. Decoratief en beschermend. Ook te gebruiken als primer voor Hammerite Metaallakken in spuitbus.

### Eigenschappen

Optimale roestwering. Goede dekking. Sneldrogend.

### Aspect

Hoogglans.

### Kleuren

Grijs

### Verpakkingen

0.4l

## 2. Voorbereiding ondergrond

Loszittende verf en roest verwijderen met een staalborstel of schuurpapier.

Vuil en stof verwijderen met **Hammerite Metaalontvetter**.

Goed naspoeien met zuiver water en laten drogen.

### Reeds geschilderde oppervlakken

Eerst testen op een onopvallende plaats. Indien er geen aantasting optreedt, kunt u **Hammerite Zinkspray** rechtstreeks aanbrengen. Als er wel aantasting is, alle verf verwijderen voordat u **Hammerite Zinkspray** aanbrengt.

### 3. Verwerking van het product

Spuitbus voor gebruik minimum 2 uur op kamertemperatuur laten komen.

Spuitbus voor gebruik minimaal 3 minuten schudden.

Aanbrengen in dunne gelijkmatige lagen vanaf circa 30 cm. Niet teveel verf tegelijkertijd aanbrengen om te vermijden dat deze uitzakt. Ervoor zorgen dat alle randen en hoeken voldoende bedekt zijn.

Voor een optimale roestbescherming 4-5 lagen aanbrengen.

Een volgende laag na 15 minuten maar binnen 3 uur aanbrengen op de vorige laag.

#### Rendement

1 m<sup>2</sup>/400ml

#### Droogtijd

Stofdroog: 15 minuten

Overschilderbaar: 30 minuten

#### Reiniging

Gereedschap en spatten uitsluitend reinigen met **Hammerite Verdunner & Borstelreiniger**.

### 4. Veiligheid en bewaring

#### Veiligheid

Ontvlambaar. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken.

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aanraking met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren.

NA INADEMING: De persoon in frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen.

Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Bij voorkeur nat schuren. Werk in een goed geventileerde ruimte.

Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Lege verpakkingen en (verf)resten afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving.

#### Na gebruik

Direct na gebruik de spuitbus omdraaien en zolang spuiten tot alleen nog drijfgas ontsnapt. Dit is belangrijk om verstopping van het ventiel te voorkomen.

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

#### Bewaring

Bewaren op een droge, goed geventileerde plaats, beschermd tegen vorst en fel zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50 °C.

Deze technische fiche, op datum van 1 juli 2014, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.hammerite.be](http://www.hammerite.be)