



Radiatorlak



1. Productomschrijving

Decoratieve roestwerende lak op waterbasis.

Toepassingsgebied

Voor gebruik binnen. Speciaal voor radiatoren en warmwaterleidingen.

Eigenschappen

Geurarm en sneldrogend. Slijtvast en warmtebestendig. Vergeelt niet.

Aspect

Lichte zijdeglans

Kleuren

Wit, RAL 9001, RAL 9010

Verpakkingen

0.25l, 0.75l

2. Voorbereiding ondergrond

Zorg ervoor dat de radiator volledig is afgekoeld alvorens te beginnen.

Gladde geschilderde oppervlakken in goede staat

Vuil en stof verwijderen met Hammerite Metaalontvetter. Goed naspoelen met zuiver water en laten drogen.

Licht opschuren.

Ferro metalen

Loszittende verf en roest verwijderen met een staalborstel of schuurpapier.

Vuil en stof verwijderen met Hammerite Metaalontvetter.

Goed naspoelen met zuiver water en laten drogen.

Roestplekken en kaal metaal eerst voorbehandelen met Hammerite Nr. 1 Antiroest Primer.

Non-ferro metalen (zink, aluminium, koper, gegalvaniseerd metaal,...)

Loszittende verf en sporen van oxidatie verwijderen met een staalborstel of schuurpapier.
Vuil en stof verwijderen met Hammerite Metaalontvetter. Goed naspoeien met zuiver water en laten drogen
Voorbehandelen met Hammerite Non Ferro Metaal Primer.

3. Verwerking van het product

Voor gebruik de verf minimaal 2 minuten goed oproeren.
Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.
Gebruiksklaar product.
Breng 1 à 2 lagen Hammerite Radiatorlak aan met borstel of rol.
Zorg ervoor dat alle randen en hoeken voldoende bedekt zijn.
De radiator minimaal 24 uur laten drogen. Bij eerste gebruik de radiator geleidelijk op temperatuur brengen.

Rendement

10-12 m²/L

Droogtijd

Stofdroog: 30 minuten

Overschilderbaar: 12 uur

4. Reiniging en bewaring

Reiniging

Gereedschap en spatten reinigen met lauw water en zeep.
Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.

Bewaring

Blik goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 14-1-2025, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11

www.hammerite.be